



ООО «Средневожская Химическая Компания»  
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А  
Тел./факс: +7 8482 51 83 41  
e-mail: info@svhk.ru

## ПРОТИВОПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЛВК-4101

ТУ 20.30.22-202-14559685-2019

### Применение

Противопригарное покрытие предназначено для нанесения на формы для чугунного литья.

### Физико-механические характеристики

Марка покрытия	Наименование показателя		
	Внешний вид	Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup>	Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее
ЛВК-4101	Однородная, непрозрачная суспензия или паста серо-коричневого цвета.	1,3-1,5	99

### Упаковка и транспортировка:

Стальные или пластиковые ведра емкостью 20-70 л, или в специальную тару по согласованию с потребителем

Транспортируют в крытых транспортных средствах или открытых под брезентом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

### Условия и срок хранения:

Хранение в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, при температуре от 0 до 25 °С.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

### Рекомендации по использованию покрытий:

Перед использованием противопригарное покрытие тщательно перемешивают до однородного состояния с использованием краскомешалок в течение 10 минут и разводят до вязкости 20-25 сек. по вискозиметру (ВЗ-246 сопло 4 мм) примерно 10-ю процентами воды. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15 °С.